



**Epotex MV®**

**Puente de Adherencia Concreto  
nuevo / viejo HR-350-100**

### Descripción:

Adhesivo epoxico general de dos (2) componentes líquidos de mediana viscosidad (MV), diseñado como adhesivo resistente a la humedad para unir concreto nuevo a concreto endurecido.

### Usos / Aplicaciones:

- Como puente de adherencia para unir concreto fresco a concreto endurecido.
- Como adhesivo entre diferentes materiales tales como: acero, madera, plástico, bloques, baldosas, aluminio, asbesto, etc.
- Para sellar grietas inactivas (sin movimiento).
- Como imprimante adhesivo, bajo revestimientos epóxicos, en superficies secas y húmedas ó en superficies metálicas secas.
- Usado para anclajes de pernos.

### Beneficios / Ventajas:

- Buena brochabilidad y facilidad de aplicación (aplicación con brocha ó rodillo).
- Insensible a la humedad con alto poder adhesivo.
- Es impermeable a los líquidos y al vapor del agua.
- Es suficientemente delgado para aplicarlo como pintura y lo suficientemente denso para no ser absorbido por la superficie del concreto endurecido.
- Rápida ganancia de resistencia.

### Dosis / Rendimiento:

Dependiendo de la rugosidad de la superficie su rendimiento teórico es de 14 -16 m<sup>2</sup> /Juego aprox.

### Datos Técnicos:

- Pot Life (vida en pote) 30 - 35 minutos a 25° C.
- Tiempo de aplicación o de contacto hasta 45 minutos.
- Tiempo de Curado inicial: Tres (3) Horas.
- Curado químico final: Cinco (5) días.
- Cumple norma ASTM-C 881-99 tipo -II, grado 2 clases B y C.
- Fc. 28 días = 580 Kg. / cm<sup>2</sup> en cubos de morteros.
- Prueba de adherencia al concreto (falla el concreto).
- Estos datos son relativos dependiendo de la temperatura y humedad del ambiente; realizar mezclas de prueba en el sitio de trabajo.

### Modo de uso:

- Agitar el componente "B" antes de su uso.
- Verter completamente el componente "B" en un envase limpio agregando inmediatamente, el componente "A", mezclar hasta homogeneizar el color y lograr que el producto final adquiera consistencia fluida.
- Impregnar con brocha o rodillo el área del concreto a adherir y luego estando el producto todavía pegajoso vaciar el nuevo concreto sobre el concreto ya endurecido.

### Suministro / Presentación:


Este producto es suministrado en juego de un galón parte "A" y ½ galón parte "B" para una proporción de mezcla (2:1).

### Recomendaciones / Limitaciones:

- Antes de aplicarlo limpie la superficie de pinturas, aceites, grasas, ceras, residuos de curadores, etc.
- Es preciso que el soporte quede bien impregnado, sobre todo si esta húmedo, frotar fuertemente el producto sobre la superficie.
- La calidad y resistencia de una unión por adherencia es proporcional a la calidad de la superficie adherida.
- Si el **EPOTEX MV** endureciera prematuramente, deberá aplicarse inmediatamente otra capa del producto para garantizar la adherencia del concreto nuevo.
- Se reduce la adhesividad al acero si éste está húmedo, no mojar el acero antes de aplicar **EPOTEX MV**.
- Una vez endurecido, los compuestos epóxicos son totalmente no tóxicos.
- Para trabajos con más tiempo de aplicación hasta doce (3) horas use EPOTEX LENTO.

### ANCLAJES DE BARRAS Y PERNOS:

- La longitud de empotramiento del perno o barra que se anclara, será quince (15) veces su diámetro cuando sea lisa y sin doblez y diez (10) veces cuando sea roscada o tenga doblez por especificación.
- Se recomienda su aplicación en concretos con resistencia a la compresión igual o mayor de 250 Kg./cm<sup>2</sup>.
- El diámetro del orificio para el anclaje será ½ pulgada como mínimo y 3 pulgadas como máximo del diámetro del perno o barra.



**Epotex MV®**

**Puente de Adherencia Concreto  
nuevo / viejo HR-350-100**

### **Advertencias / Precauciones:**

- Evitar el contacto con la piel, ojos y la inhalación de vapores.
- Usar guantes de goma, mascarillas y gafas de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos lavar con suficiente agua. Acudir al médico.
- En caso de contacto con la piel lavar con suficiente agua y jabón.
- Al finalizar el trabajo limpiar las herramientas cuando el producto esté aún fresco (EPOTEX CLEANNER).

### **Almacenaje:**

- Un (1) año en sus envases originales.

### **Garantía:**

- Productos que prueben defectos de fabricación serán reemplazados sin cargo alguno.
- Debido a que el uso del producto se halla fuera de nuestro control no podemos aceptar reclamos que excedan el precio del mismo.