



**Decolor Monocapa®**

**Frisos Coloreados (Patinados)  
HR-700-026**

### Descripción:

Friso coloreado de efecto patinado mediterráneo, cementoso, grueso, para acabados rústicos, usados en la decoración de muros y fachadas; constituido a base de ligantes hidráulicos, cargas minerales pigmentos, aditivos, micro fibras especiales y aditivos tenso activos, de colores no sólidos.

Los denominados morteros MONOCAPA, sustituyen la elaboración de los morteros tradicionales a pie de obra, eliminando los inconvenientes y limitaciones de éstos, que requieren posteriores terminaciones (pinturas, revestimientos, etc.) permitiendo obtener mayor rendimiento y calidad en obra.

### Usos / Aplicaciones:

- Para revestir paredes y muros de concreto, mortero y mampostería sin necesidad de utilizar más de 1 capa definitiva.
- Se aplica sobre muros de tabique, bloques de concreto, sobre ladrillos y en la renovación de muros de mampostería de construcciones viejas (efecto patinado).
- Soluciones adecuadas a los problemas de creatividad, belleza, velocidad y economía en la construcción.
- Reduce la permeabilidad de la superficie recubierta sana.
- DECOLOR MONOCAPA, resana las diferentes irregularidades presentes en los aplanados tradicionales, como grietas y ligeras oquedades, dejando un acabado con textura rústica.
- Su presentación, formulación y versatilidad permite aplicar CAPAS DELGADAS similares a la de texturizados acrílicos, o bien CAPAS GRUESAS aplanados como morteros coloreados y patinados.

### Beneficios / Ventajas:

- No requiere pinturas, ya que son frisos de colores patinados. Disponible en varios colores. Colores no sólidos.
- Requiere mano de obra especializada.
- En un solo paso, en vez de en 3, como lo son: mortero base, estucado de acabado y pintura.
- Ahorro de materiales y ahorro en tiempo de construcción.
- 

- Mejor control y administración de material; dosificación en planta (predosificado).
- Altamente resistente al intemperismo, no requiere protección final.
- Se puede aplicar con llana, pistola lanzadora ó manualmente.

### Dosis / Rendimiento:

- El rendimiento variará según las condiciones de la superficie, el acabado deseado, la presión del acabado, la cantidad de agua añadida y las condiciones ambientales del sitio de aplicación.
- De cualquier manera recomendamos efectuar pruebas de rendimiento en la superficie a recubrir.
- Un (1) saco rinde aproximadamente de 8 – 10 m<sup>2</sup>, para un espesor promedio de 2 – 4 mm.

### Modo de uso:

#### PREPARACION DE LA SUPERFICIE:


- La superficie donde se va a aplicar el recubrimiento deberá prepararse con cepillo de alambre, eliminando las astillas, arena, suciedad o pintura falsamente adherida, abriendo así la porosidad del sustrato para mejorar la integración del DECOLOR. MONOCAPA
- Será necesario humedecer la superficie antes de aplicar el recubrimiento.
- La superficie debe estar impermeabilizada y sana.

#### PREPARACION DEL MATERIAL:

- El DECOLOR MONOCAPA deberá mezclarse perfectamente, durante 3 a 5 minutos, en un recipiente con agua limpia, hasta obtener la consistencia deseada y mantener durante el transcurso de la obra, la misma dosis de agua. Se recomienda reagitar el material cada 5 minutos en zonas muy calurosas.

#### FORMA DE APLICACIÓN:

- El DECOLOR MONOCAPA es un material tan grueso que debe aplicarse exclusivamente con llana ó aspersor (lanzador). Según el acabado deseado se deberá aplicar una capa como fondo y otra capa como acabado final.



## **Decolor Monocapa®**

**Frisos Coloreados (Patinados)**  
**HR-700-026**

- En el caso del material natural (gris), se podrá aplicar una sola capa sobre la superficie mejorando la uniformidad en el acabado.
- En el caso de materiales pigmentados, recomendamos considerar el sistema de dos capas (fondo y acabado) ó bien PRIMER FIJADOR, hecho del mismo material (más fluido), aplicando en toda la superficie y luego el recubrimiento final.
- En la capa de acabado final de material pigmentado, recomendamos evitar el floteado excesivo del producto durante la aplicación y después de aplicado, ya que esto puede originar cambios bruscos en la tonalidad, recomendamos afinar con llana, herramienta de decoración ó rodillo para realizar el acabado patinado.
- Haga pruebas para evaluar su aceptación, ya que los colores no son sólidos.

### **Curado:**

Al terminar, inmediatamente rociar con CURACON TRANSPARENTE al DECOLOR MONOCAPA, de 2 a 3 veces en las siguientes 12 horas de haber finalizado la aplicación.

### **Suministro / Presentación:**

- Este producto es envasado en sacos de 25 Kg.
- Producto fabricado sólo bajo pedidos especiales, con el color elegido y aprobado por el cliente.

### **Recomendaciones / Limitaciones:**

- El número de capas dependerá del acabado.
- Su aplicación preferiblemente deberá efectuarse sobre superficies porosas a base de cemento, para así incrementar su durabilidad y adhesión por medio de la integración a la superficie.
- DECOLOR MONOCAPA se prepara como todos los productos de morteros cementosos especiales de la línea, agregando la cantidad de agua necesaria para su mejor aplicación, pero mantenerla constante en toda la aplicación.
- Respetar las juntas existentes en la superficie base.
- No se garantiza la uniformidad del color, ya que es un producto heterogéneo, formulado a base de cemento Pórtland, por lo tanto el acabado final será siempre rústico, satinado y no uniforme.

### **Almacenaje:**

Tiempo máximo de almacenamiento: Seis (6) meses en sus envases originales.

### **Garantía:**

- Productos que prueben defectos de fabricación serán reemplazados sin cargo alguno.
- Debido a que el uso del producto se halla fuera de nuestro control no podemos aceptar reclamos que excedan el precio del mismo.